

# ARENA FORCE



## ARENA TopSL мембранообразующая пропитка для бетона (силер)

### Описание:

Специализированная мембранообразующая пропитка для бетонов **ARENA TopSL** является раствором синтетических акриловых смол в воде и содержит комплекс модифицирующих полимерных добавок. Нанесенный состав обеспечивает создание на поверхности бетона тонкой и прочной пленки (мембраны), препятствующей выделению и испарению влаги, чем создает благоприятные условия для набора прочности бетона.

### Предназначение:

Обработка поверхности свежего бетона путем образования тонкой, износостойкой пленки, которая эффективно защищает от потери влаги для завершения процесса гидратации бетона.

### Преимущества:

- простое и быстрое применение
  - препятствует выделению пыли с поверхности бетона
  - увеличивает сопротивление поверхности к износу и истиранию
  - предотвращает появление высолов
  - не требует предварительной подготовки
- После обработки составом **ARENA TopSL** и полного завершения реакций гидратации,

изделия приобретают лучшие прочностные и эксплуатационные характеристики, на их поверхности не образуются высолы и другие последствия взаимодействия с минерализованной атмосферной влагой. Бетон становится более прочным и стойким к истиранию, в связи с этим, при движении по изготовленному полу людей и техники практически не образуется пыль. Мембранообразующая пропитка может применяться для обработки бетонов как внутри зданий, так и на открытых пространствах.

### Нанесение:

Наносится на свежий бетон примерно через 12 часов после укладки. На бетон, со свежеложенным упрочнителем бетонных полов **ARENA ViTop**, сразу же после последнего механического затирания. Работы следует выполнять при температуре не ниже + 5°C. Мембранообразующая пропитка для бетона наносится велюровым валиком или распылителем для растворных смесей равномерно, по всей поверхности в один слой.

### Технические характеристики:

Показатель	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Плотность, кг/литр	1,03-1,05
Сухой остаток, %	20-25
Расход, л/м <sup>2</sup>	0,1-0,25
Время высыхания, часы	24
Температура применения, °C	+5 - +25
Упаковка	Канистра 10 л

\*Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

### Приготовление растворной смеси:

Пропитка поставляется в готовом к применению виде.

### Подготовка поверхности:

Основание для нанесения мембранообразующей пропитки для бетона должно быть чистым.

### Уход за обработанной поверхностью:

Эксплуатация обработанной поверхности рекомендуется не ранее чем через 14 дней после обработки бетона. Для ухода за покрытием рекомендуется применять обычную влажную уборку.

### Гарантии производителя:

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления. Допускается использование материалов и по истечению срока годности, при условии проведения предварительных испытаний.