

ARENA RepairMaster R60INJECT ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ШВОВ

СЕРЫЙ



* Упаковка может отличаться в зависимости от партии и веса.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТРЕБОВАНИЯ
Влажность сухой смеси, не более	0,2 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя	4 мм
Количество воды для затворения	3,75 - 4,0 литра на мешок 25 кг
Подвижность растворной смеси	120 - 150 мм
Время использования	90 - 120 мин
Пригодность для хождения, через	24 часа
Предел по прочности на сжатие в возрасте 28 суток, не менее	15 МПа
Предел по прочности при изгибе в возрасте 28 суток, не менее	3 МПа
Марка по морозостойкости, не менее	F 100

* Технические характеристики, указанные в таблице, получены при проведении лабораторных испытаний при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности 60%. При проведении работ при более низких температурах может наблюдаться увеличение сроков набора прочности.

Описание, назначение:

Трассовый эластичный водонепроницаемый раствор для заполнения широких швов при укладке многоугольных плит (из базальта, гранита и др.) без возникновения усадочных трещин. Применяется для заполнения швов между плитами из природного камня и бетонными плитами, для декоративного оформления террас, площадок и дорожек. Предназначен для поверхностей, подвергающихся пешеходной нагрузке.

Преимущества:

- водонепроницаемый, морозостойкий;
- не теряет свойств, при длительном воздействии воды.

Инструкция по применению:

Работы проводить при температуре поверхности конструкции от $+5$ до $+35^\circ\text{C}$.

Расход сухой смеси:

Из мешка (25 кг) сухой смеси получается примерно 16 л свежего раствора при правильном соотношении смеси и воды. Расход в зависимости от формата плитки, глубины и ширины швов. При больших объемах рекомендуем сделать пробное заполнение швов для определения практического расхода раствора.

Подготовка основания:

Смесь пригодна для заполнения швов шириной 10 - 35 мм, частично применять - для швов

Изготовитель:

ООО «Завод гидроизоляции «АРЕНА»
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 98 офис 7, 620131
Телефон: +7(343)357-90-77, +7(800)511-06-86
E-mail: zayavka@arenaforce.ru
www.arenaforce.ru
ТУ 23.64.10-001-351550-41-2017



ARENA RepairMaster R60INJECT

ТРАССОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ШВОВ

СЕРЫЙ

шириной до 50 мм. После укладки плит дож-
даться полного затвердевания клеевого слоя.
Межплиточные швы должны быть очищены от
раствора и грязи на всю глубину плит. Перед
заполнением швов поверхность необходимо
несколько раз тщательно увлажнить в зависи-
мости от её впитывающих свойств. Перед
укладкой раствора, в швах не должна нахо-
диться вода.

Приготовление растворной смеси:

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую
ёмкость с точно отмеренным количеством
воды (~ 2,5 - 3,0 л). Перемешать смесь электро-
механическим миксером до достижения
слабовязкой консистенции без комков в
течение примерно 3 минут. Выдержать время
технологического созревания (2 - 3 минуты),
затем снова перемешать в течение примерно 1
- 2 минут.

Швы между неабсорбирующими плитами из
природного камня с закрытыми порами (к
примеру, гранита) следует заполнять раство-
ром с помощью резинового шпателя под
небольшим давлением, обеспечивая их сплош-
ное и глубокое заполнение. Не допускать
длительного контакта раствора с лицевыми
поверхностями плит, удалять излишки раство-
ра с плит немедленно, в противном случае
очистка плит будет затруднена. Швы между
абсорбирующими плитами из природного
камня с открытыми порами (к примеру, песча-
ника) следует заполнять с помощью расшивки
или шприца пистолета для раствора вручную,
обеспечивая сплошное и глубокое заполнение.
В зависимости от типа используемых плит
непосредственно после высыхания поверхнос-
ти швов (проверяется нажатием пальца) следу-
ет тщательно очистить поверхность плит
чистой, влажной губкой. При + 20 °С и сухой
погоде заполненные швы могут подвергаться
пешеходной нагрузке примерно через 24 часа
после заполнения. При влажной и холодной
погоде будет наблюдаться более медленное
высыхание швов.

Рекомендации:

- поверхность некоторых видов брусчатки /
камня после применения раствора может
изменять свой оттенок (тускнеть). Рекомендуем
сделать пробное нанесение раствора;
- время жизни раствора может изменяться в
зависимости от температуры воды, температу-
ры сухой смеси и температуры окружающего
воздуха;
- свежий раствор следует предохранять от
слишком быстрого высыхания и беречь от
воздействия неблагоприятных погодных;
- не разбавлять схватившийся раствор водой.

Уход за поверхностью:

Защитить от механических воздействий и
отрицательных температур в течение 3 - х
суток.

Безопасность:

Использовать резиновые перчатки, перчатки х
/ б, респиратор, очки защитные, спецодежду из
плотной ткани, сапоги. При попадании смеси
на кожу или в глаза немедленно промыть
водой и обратиться к врачу.

Транспортировка:

Материал транспортируется всеми видами
транспорта в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозок грузов,
действующими на данном виде транспорта.
Применяемые способы транспортирования
смесей должны исключать возможность попа-
дания в них атмосферных осадков, а также
обеспечивать сохранность упаковки от механи-
ческого повреждения и нарушения целостнос-
ти.

Условия хранения и гарантии производителя:

Сухие смеси следует хранить в упакованном
виде, избегая увлажнения и обеспечивая
сохранность упаковки, в крытых сухих склад-
ских помещениях с относительной влажностью
воздуха не более 60 %. Срок годности продук-
ции упакованной в мешки - 12 месяцев, от даты
производства, указанной на упаковке.

Изготовитель:

ООО «Завод гидроизоляции «АРЕНА»
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 98 офис 7, 620131
Телефон: +7(343)357-90-77, +7(800)511-06-86
E-mail: zayavka@arenaforce.ru
www.arenaforce.ru
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017



ARENA
FORCE



СКАНИРУЙ МЕНЯ