

ARENA TopSL

БАЗОВАЯ ПРОПИТКА, ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВЛАГИ



* Упаковка может отличаться в зависимости от партии и веса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид, упаковка	Полупрозрачная белая жидкость, канистра 10 / 5 / 2,5 кг
Плотность	1,03 - 1,05 кг / литр
Сухой остаток	15 - 20 %
Расход	0,1 - 0,15 кг / м ²
Время полного высыхания, при + 20 °С	24 часа
Температура применения	от + 5 °С до + 35 °С
Защита	Непродолжительное воздействие осадков

* Технические характеристики, указанные в таблице, получены при проведении лабораторных испытаний при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности 60 %.

Описание:

Водный раствор на основе синтетических акриловых смол со специальными полимерными добавками. После высыхания создаёт полностью прозрачное покрытие стойкое к воздействию влаги и ультрафиолета!

Назначение:

ARENA TopSL (базовый) - Обработка (грунтование) поверхности бетона, штукатурки, шпатлевки и пр. путем образования тонкой (до 50 - 70 мкм) проникающей в глубину поверхности пленки, которая эффективно защищает поверхность от появления пыли и впитывания влаги. После высыхания создаёт полностью прозрачное покрытие!

Преимущества:

- простое и быстрое применение;
- обеспыливает поверхность;
- защищает от впитывания влаги;
- глубоко проникает и укрепляет.

Подготовка основания:

Поверхность изделий и конструкций необходимо подготовить путем очистки от явных загрязнений, которые могут воспрепятствовать проникновению пропитки.

Приготовление и нанесение:

Пропитка поставляется в готовом к применению виде. На свежий бетон, или штукатурный слой, наносится после схватывания, примерно через 12 часов после укладки. Работы следует выполнять при температуре не ниже + 5 °С. Проникающая пропитка ARENA TopSL,

Изготовитель:

ООО «Завод гидроизоляции «АРЕНА»
г. Екатеринбург, ул. Татищева, 98 офис 7, 620131
Телефон: +7(343)357-90-77, +7(800)511-06-86
E-mail: zayavka@arenaforce.ru
www.arenaforce.ru
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017



СКАНИРУЙ МЕНЯ

ARENA TopSL

БАЗОВАЯ ПРОПИТКА, ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВЛАГИ

наносится велюровым валиком, кистью, ручным или электрическим распылителем равномерно по всей поверхности в два слоя.

Уход за поверхностью:

Эксплуатация обработанной поверхности рекомендуется не ранее чем через 14 дней после обработки. Для ухода за покрытием рекомендуется применять обычную влажную уборку.

Безопасность:

Использовать резиновые перчатки, перчатки х / б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Транспортировка:

Транспортировку осуществлять при темпера-

туре не ниже 0°C.

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Условия хранения и гарантии производителя:

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок годности продукции упакованной в мешки - 12 месяцев, от даты производства, указанной на упаковке.

